



Granite[®] Access

Eigenschappen	Thermohardende verf	
Toepassingen	Dunne bekleding voor buitentoepassingen	
Beschrijving	Dikte	15 micron
	Samenstelling	Zichtzijde: grondlaag van 3 micron + toplaag van 12 micron Rugzijde: backcoat van 5 of 7 micron
	Glans	20-30 GU
	Kleuren	Specifiek kleurenpalet Andere kleuren op aanvraag
	Aspect	Glad
	Tijdelijke bescherming (optioneel)	Zelfklevende folie of warmlasfolie
Testresultaten	Hechting van de bekleding (T-bend)	≤ 2 T
	Weerstand tegen scheuren bij het plooiën (T-bend)	≤ 3 T
	Slagvastheid	15 J
	Clemen krasweerstand	≥ 1,5 kg
	Potloodhardheid van het oppervlak	HB tot H
	Corrosieweerstand: • Zoutneveltest	240 uur
	Condensatieweerstand (QCT)	1000 uur
	UV-bestendigheid: • QUV (UVA + H ₂ O) (2000 uur)	ΔE ≤ 5; GR ≥ 30%
Opmerkingen	Deze testresultaten hebben specifiek betrekking op de metallische bekleding Z150. Als na levering van de rol een product (folie, olie, schuim, lijm, verf enz.) aangebracht wordt, moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de bekleding.	